

C-300-F

고무제



방진 고무
RUBBER GASKETS

패킹



C-300-A-10-F

C-300-B-5-10-F

C-300-P-15-22-F


[C-300-A-F]



[C-300-B-F]



[C-300-P-15-22-F]



특징 Feature

- 불소계로 내후성, 내열성, 내산성, 내약품성이 매우 우수합니다.
- 불소계이며 난연성이므로 내유성이 우수합니다.
- 쿠션이 좋고, 영구 변형이 적은 성질을 가지고 있습니다.
- Use of fluorine ensures excellent weather-, heat-, acid- and chemical-resistance.
- Uses fluorine and is flame-resistant for excellent oil resistance.
- Excellent cushioning and minimal permanent distortion.

사양

- 재질: 불소계 스펀지(블랙)
- 사용 주위 온도: -20 ~ +230°C

용도

- 주방기기·의료기기·이화학 시험기·반도체 관련 설비

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

Specifications

- Material: Fluorine sponge (black)
- Ambient temperature: -20°C to +230°C

Specific-use

- Kitchen equipment, medical equipment, physical and chemical testing apparatus, semiconductor-related equipment

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	H	W	ΦD	코드 Code
C-300-A-8-F	●	1m			8	23899
C-300-A-10-F	●	1m			10	23900
C-300-A-15-F	●	1m			15	23901
C-300-B-5-10-F	●	1m	5	10		23893
C-300-B-5-15-F	●	1m	5	15		23894
C-300-B-10-10-F	●	1m	10	10		23895
C-300-B-10-15-F	●	1m	10	15		23896
C-300-B-10-20-F	●	1m	10	20		23897
C-300-B-12-12-F	●	1m	12	12		23898
C-300-P-15-22-F	●	1m				23905

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능함입니다.

성능표 Performance table

시험 항목 Examination item	시험 결과 Result	시험 방법 How to test	시험 조건 Condition
외관상관밀도 Nominal specific gravities	0.65	JIS-K6253	
경도(JIS 타입 E) Hardness	41		
인장 강도(MPa) Tensile strength	0.8		
신장(%) Elongation	174		
압축 영구 변형 시험 1 (%) Compression set examination	7	JIS-K6262	25% 압축 Compression 23°C×24H
압축 영구 변형 시험 2 (%) Compression set examination	72		25% 압축 Compression 200°C×24H

화스너
· 래치
· 자물쇠
· 캐치

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록

컨트롤
센터

파이프
관련 최강구

그레이팅
록

공업용
자물쇠

전자파
대책

GASKETS

패킹

창틀·
카드 홀더
고무 다리
그로메트
(Grommet)

주변기기
(C)